

Catégorie	Mélanger / diluer	Technique d'application	Consommation préconisée	Charge m ² /m ³
1. Produits liquides				
1.1 Apprêt / primaire, primaire d'imperméabilisation ou primaire barrière, peinture conductrice aqueuse, primaire réactif non chargé				
1.1.1 Aqueux, monocomposant	Si ES ¹ > 10 %, diluer à l'eau pour obtenir un ES ¹ = 10 % Si ES ¹ ≤ 10%, en état de livraison		10 g/m ² ES ¹	
1.1.2 Sans eau				
1.2 Colles fluides et fixateurs fluides prêts à l'emploi (p. ex. revêtement antiglisser (fixateur) pour DPA, fixateur au rouleau, colle en spray, frein filet, colle à bois, adjuvants dispersion pour colles à carrelage et ragréage minéraux, pont d'adhérence dispersion (p. ex. pour chape adhérente)); finition / revêtement résine synthétique au rouleau pour sol / vernis de finition structuré pour revêtement de sol - aqueux	homogénéiser	verser dans une coupe à fond plat	100 g/m ²	0,4
1.3 Etanchéité liquide (p. ex. membrane liquide, étanchéité de surface réactive), liant pour chape résine réactive, scellement de fissures, liant pour sol décoratif incorporant des granulats (p.ex. à gravillon de quartz)	homogénéiser ou mélanger, selon instructions du fabricant			
2. Produits en poudre				
2.1 Ragréage ciment / sulfate de calcium Enduit et mortier de réparation (grain ≤ 3 mm)				
2.2 Colle à carrelage ciment ou minérale autre (mortier-colle, mortier-colle épais et mortier épais pour pose traditionnelle scellée, grain ≤ 4 mm), mortier de maçonnerie et mortier de joint ciment	mélanger avec de l'eau ou avec le composant liquide livré, selon instructions du fabricant		3 mm d'épaisseur	
2.3 Ciment rapide				
2.4 Chape				
2.4.1 Mortier de chape base ciment ou sulfate de calcium	mélanger avec de l'eau selon instructions			
2.4.2 Liant pour chape ciment ou sulfate de calcium	mélanger dans un rapport de 1 / 4 avec du sable puis brasser avec de l'eau selon instructions	application lissée dans le récipient	12 mm d'épaisseur	0,4
2.4.3 Adjuvant pour chape, liquide ou en poudre, adjuvant pour béton	mélanger le ciment CEM I 42,5 N dans un rapport de 1 / 4 avec du sable puis avec de l'eau et la dose maximale d'adjuvant, conformément aux instructions			
2.5 Colle en poudre (p. ex. colle à parquet ou linoléum, sauf colle à carrelage)		raclette B1		
2.6 Badigeon ciment d'étanchéité à 1 ou 2 comp. / étanchéité en poudre, primaire garnissant / primaire garnissant épais	préparer selon instructions du fabricant	application lissée dans le récipient	300 g/m ²	
2.7 Pont d'adhérence en poudre (p. ex. pour chape adhérente)				
3. Produits pâteux				
3.1 Colle à parquet, revêtement de sol à 1 ou 2 comp., colle à carrelage prête à l'emploi, colle de montage, fixateur pâteux pour revêtement de sol, colle pâteuse autre.				
3.2 Ragréage base dispersion ou résine réactive	homogénéiser	raclette B1		
3.3 Etanchéité dispersion ou résine réactive sous carreaux				
3.4 Mortier de jointoiement base dispersion ou résine réactive			300 g/m ²	0,4
3.5 Revêtement résine synthétique au rouleau / vernis de finition pour revêtement de sol / vernis de finition structuré pour revêtement de sol (100% extrait sec), primaire réactif chargé, revêtement résine synthétique fluide pour sol (consommation ≤ 5 kg/m ²), matière synthétique liquide pour l'intérieur	préparer selon instructions du fabricant	application lissée dans le récipient		
3.6 Revêtement résine synthétique pour sol (consommation 5 à 20 kg/m ²)			3 kg/m ²	

Catégorie	Mélanger / diluer	Technique d'application	Consommation préconisée	Charge m²/m³
4. Produits prêts à l'emploi, sans réaction chimique ni séchage physique				
4.1 Sous-couches (p. ex. isolantes)		à partir de 1 mm d'épaisseur, couvrir dossier et bordures		0,4
4.2 Sous-couche revêtue d'une colle adhésive, bande adhésive				
4.3 Panneau de pose, plaque isolante / de dissociation		couvrir l'envers		
4.4 Bande et platines d'étanchéité pour application sur petite superficie (p. ex. fenêtre et façade, zone exposée à l'eau), joint d'étanchéité auto-adhésif pour portes et fenêtres				
4.5 Membrane d'étanchéité pour application sur grande superficie (p. ex. pour sols et murs en zone exposée à l'eau), écran pare vapeur pour l'intérieur de toiture				
5. Etanchéités et isolants, bandes d'étanchéité				
5.1 Mastic base dispersion ou résine réactive, scellement chimique		application lisse et sans inclusion d'air dans le récipient	3 mm d'épaisseur, 10 mm de largeur de joint	0,007
5.2 Mousse isolante et mousse de montage		appliquer en excédent, réduire le volume et ajuster dans le récipient	100 mm de profondeur, 15 mm de largeur de joint	
5.3 Bande d'étanchéité comprimée, bande de joint en mousse		ajuster dans le récipient		
6. Produits de traitement de surface pour parquet				
6.1 Vitrificateur aqueux pour parquets et autres sols en bois en intérieur (p.ex. escaliers)	homogénéiser	verser dans une coupe à fond plat³	150 g/m²	0,4
6.2 Liant aqueux pour masticage de parquet			100 g/m²	
6.3 Huile pour parquet			25 g/m²	
6.4 Fond dur aqueux pour parquet			100 g/m²	
6.5 Vernis U.V. aqueux pour parquet		séchage selon instructions du fabricant, ensuite durcissement U.V.³	150 g/m²	
6.6 Vernis pour parquet, à durcissement U.V. (100% extrait sec)		temps de gommage 30 minutes, puis durcissement U.V.³	50 g/m²	
7. Vernis et imprégnations² aqueux, huiles pour autres surfaces				
7.1 Vernis aqueux pour sol minéral	homogénéiser	verser dans une coupe à fond plat³	100 g/m²	0,4
7.2 Vernis aqueux pour revêtement de sol souple			50 g/m²	
7.3 Huile pour sol minéral			25 g/m²	
7.4 Imprégnation aqueuse pour sol minéral			100 g/m²	
7.5 Vernis U.V. aqueux pour revêtements de sol souple		séchage selon instructions du fabricant, ensuite durcissement U.V.³	150 g/m²	
7.6 Vernis pour revêtement de sol souple, à durcissement U.V. (100% extrait sec)		temps de gommage 30 minutes, puis durcissement U.V.³	50 g/m²	
8. Produits muraux				
8.1 Enduit de fond minéral ou base plâtre pour l'intérieur	préparer avec de l'eau selon les instructions	application lissée³ dans le récipient	3 mm d'épaisseur de couche	1,0
8.2 Enduit supérieur ou de finition minéral ou base dispersion pour l'intérieur	homogénéiser ou préparer selon les instructions du fabricant	couvrir intégralement une coupe à fond plat³	2,5 kg/m²	
8.3 Enduit mural pour application fine ou localisée	le cas échéant brasser les composants	application lissée dans le récipient	300 g/m²	
8.4 Panneaux muraux		à partir de 1 mm d'épaisseur, couvrir l'envers et les bordures		

¹ES = Substance / Extrait sec

²Sauf produits de soin / d'entretien

³Puis conditionnement préalable selon la méthode d'essai GEV